

Aqua Lacquer Easy Future 867

Водно-дисперсионный полиуретановый лак

Свойства:

- для объектов с особенно высокой эксплуатационной нагрузкой
- великолепная растекаемость
- водный, однокомпонентный, полиуретановый лак для паркета
- сочетание грунтовочного и финишного лака в одном продукте**
- глянцевый; шелковисто-матовый; полуматовый; матовый
- может наноситься валиком или шпателем
- износостоек, устойчив к истиранию и воздействию химических веществ, в соответствии DIN 68861
- соответствует классу износостойкости C по ÖNorm C 2354 в отношении стойкости к царапанию, химической стойкости, силе адгезии и пластической деформации



Предназначен для защиты:

- всех видов паркета, паркетных полов и древесины**, при условии устойчивого к сдвигу или эластичного наклеивания

Технические

характеристики:

Основа:	Полиуретан - акриловая дисперсия
Цвет:	молочный
Консистенция:	низкая вязкость
Плотность:	1,03 г/см ³
Растворитель/Очиститель:	вода
Способ нанесения:	двухсторонний металлический шпатель (арт. 75080) валик из микроволокна (арт. 75082) шпателем ок. 30 г/м ² на один слой, валиком ок. 100 - 120 г/м ² на один слой при нанесении шпателем ок. 30 мин., при нанесении валиком 3 – 4 часа *
Расход:	
Время для подсушки:	через 24 часа *
Первое осторожное хождение:	через 7 - 10 дней *
Достижение конечной твердости:	не менее 12 месяцев, при температуре 5 - 30 °C; начатую упаковку плотно закрыть и израсходовать в кратчайшие сроки
Допустимое время хранения:	
Морозостойчивый продукт:	нет
Огнеопасный:	нет
Маркировка по постановлению об опасных веществах по GefStoffV:	нет
GISCODE:	W 3
Технический паспорт:	по запросу

* Выше указанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

Основание:

должно быть чистым, без остатков масел, воска, силикона и других слоёв, снижающих сцепление лака с поверхностью. После грубого шлифования заполнить швы до 2 мм с помощью Дисперсионной шпаклевки для паркета 8802 Forbo Aqua Wood-Putty High Solid, смешанной с древесной пылью от шлифования абразивом не крупнее (P80). После затвердевания затирки (прибл. 30 минут) ее следует удалить с поверхности шлифовальной бумагой (P100-120). При защите Forbo Design-полов, основания должны быть сухими, а полы с чипсами – тщательно очищенными пылесосом.

Применение:	<p>Перед применением, канистру с лаком тщательно встряхнуть!</p> <p>В случае образования плёнок или сгустков необходимо процедить лак. Для нанесения лака на отшлифованный и очищенный деревянный пол рекомендуем использовать Форбо валик из микроволокна (арт. 75082). Промежуточное время для подсушки между слоями прикл. 3-5 часов, но не более двух слоев в сутки. В течение 24 часов возможно нанесение слоев лаков без промежуточной шлифовки, в случае длительного перерыва, необходимо произвести промежуточную шлифовку абразивной сеткой Р 150 (промежуточные шлифовки улучшают внешний вид покрытия). «Капризные» породы древесины: бук, ясень, клён и различные фруктовые виды деревьев рекомендуем предварительно защитить Форбо Грунтовочными лаками (одноразовое нанесение валиком) для уменьшения абсорбирующей способности древесины и снижения риска возникновения пятен от неравномерного впитывания. Для создания полноценного покрытия достаточно нанести три слоя 867 Aqua-Lack Easy Future полиуретанового лака с помощью Форбо валик из микроволокна (арт. 75082). Для экономии времени, материалов и быстрого заполнения текстуры древесины возможно нанесение промежуточных слоев 867 Aqua Lacquer Easy Future полиуретанового лака или 881 Шпаклевочной пасты с помощью двухстороннего шпателя крест-накрест, время для подсушки между слоями прикл. 20 мин.</p> <p>Не следует укрывать лаковое покрытие влагонепроницаемыми материалами, а так же коврами до его полной полимеризации и набора прочности, т.е. 7-10 дней с момента нанесения последнего слоя.</p> <p>Температура в помещении во время производства 15-25°C, относительная влажность воздуха 50-60%. Во время высыхания лака необходимо обеспечить равномерную вентиляцию. Следует избегать сквозняков и прямого попадания солнечных лучей.</p> <p>** экзотические виды древесины или «окуренный» дуб следует защитить 865 Sperr – und Exotengrund изолирующей грунтовкой. Перед использованием на не известных сортах древесины следует провести достаточное количество проб, на возможное изменение цвета древесины и возможные проблемы с адгезией самого лака к дереву. Материалы, содержащие пластификаторы (напр. ролики стульев, текстильные подложки для стульев) могут привести к последующему изменению оттенка древесины или к размягчению лака в последующей эксплуатации.</p> <p>При ремонте старых паркетных полов, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим техническим отделом.</p>
Рекомендация по уходу:	<p>согласно ДИН 18356 следует регулярно ухаживать за лакированными паркетными полами. Для этого мы рекомендуем использование Форбо-Восковой мастики 887 или Универсального средства для очистки и ухода 888. Нанесение первичного ухода, а также проведение влажной уборки следует делать только после полного высыхания лака.</p>
Очиститель:	<p>Загрязнения 867 Aqua Lacquer Easy Future, а также загрязнённые рабочие инструменты по возможности следует быстро очистить водой.</p>
Примечание:	<p>И в случае применения безвредных продуктов следует соблюдать правила по технике безопасности. Необходимо хранить и транспортировать данный продукт в тёплом помещении, но при температуре не превышающей 30 °С.</p> <p>Любое не описанное выше применение требует нашего письменного согласия, иначе мы не сможем гарантировать полученный результат.</p>
Упаковка для транспортировки:	<p>5 л, 10 л нетто одноразовая тара</p>

Наши данные основываются на полученном опыте в лаборатории и на практике. Из-за применения различных материалов (сырья), методов применения и местных особенностей: условия транспортировки, хранения, на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Мы рекомендуем провести достаточное количество проб. С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными.

75201_867_gl
75204_867_sm
75205_867_slm
75250_867_m

Издание от 9 июля 2013
Заменяет издание от 29 января 2013